

1.2311 PDF-1 40CrMnMo7 comprimento: 1000 mm

**Aço plano de precisão com tolerância dimensional para maquinação**

Espessura: +0,4/-0 mm Comprimento: +35 / -0 mm Largura: +0,4 / -0mm

Estado de fornecimento: max. 325 HB

**Análise química**

C: 0,35 – 0,45 Si: 0,2 – 0,4 Mn: 1,3 – 1,6 P: 0 – 0,0350 S: 0 – 0,035 Cr: 1,8 -2,1

Mo: 0,15 – 0,25

Espessura (mm)

Larg.	6,2	8,2	10,3	12,3	15,3	16,3	20,3	25,3	30,3	32,3	40,3	50,3
10,3			X									
12,3				X								
16,3						X						
20,3		X	X	X	X		X					
25,3		X	X	X	X	X	X	X				
30,3		X	X	X	X	X	X	X				
32,3	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
40,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
50,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125,3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150,3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160,3				X		X	X					
175,3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200,3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220,3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
250,3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300,3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X