1.2312 QT PDF-3 40CrMnMoS8-6 comprimento: 3 – 6 m

Aço ferramenta (plano) laminado

Estado de fornecimento: 270- 330HB / 28-36HRC

Análise química

C: 0,35 – 0,45 Si: 0,3 – 0,5 Mn: 1,4 – 1,6 P: 0 – 0,03 S: 0,05 – 0,1

Cr: 1,8 – 2,0 Mo: 0,15 – 0,25

Espessura (mm)

Largura mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
comprimentos disponíveis:																
cada sujeito entre 3000 mm e 6000 mm é possível																