

1.2379 PDF-4 X153CrVMo12 Comprimento: 1000 mm

Bloco para erosão/recozido, totalmente maquinado (fresado/rectificado)/ sentido do fin na vertical em relação à superfície de contacto

Espessura: + 0,2 / - 0 mm

4-flancos: + 2 / - 0 mm

Estado de fornecimento: max. 255 HB

Análise química

C: 1,45 – 1,6

Si: 0,1 – 0,6

Mn: 0,2 – 0,6

P: 0 – 0,03

S: 0 – 0,03

Cr: 11,0 – 13,0

Mo: 0,7 – 1,0

V: 0,7 – 1,0

Espessura (mm)

4-Kant	15,0	20,0	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	120,0	150,0
80,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
250,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X